

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sika® Separol® W-220

BIOLOGIŠKAI SUYRANTIS FORMŲ TEPALAS, VANDENINĖS SUSPENSIJOS PAGRINDU

APRAŠYMAS

Sika® Separol® W-220 yra itin efektyvus be tirpiklių formų tepalas. Tai emulsija, kurios pagrindinis komponentas yra specialiom technologijom susintetinta alyva.

NAUDOJIMAS

Sika® Separol® W-220 gali būti panaudojamas statybos aikštelėse bei gelžbetonio gamyklose.

Sika® Separol® W-220 tepalas tinkamas naudoti:

- Lygiems, neįgeriantiems klojiniams;
- Įgeriantiems klojiniams;
- Šildomiems klojiniams (iki +70°C).

Sika® Separol® W-220 tepalas taip pat tinka:

- Klojiniams su tekstūra.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

Sika® Separol® W-220 turi tokias savybes:

- Mažas klampumas
- Geras prikibimas prie vertikalų formų paviršių
- Savaimė išsilyginantis po purškimo
- Itin sumažina poringumą
- Nesukuria degių garų
- Naudojant nesusidaro dervų
- Mažiau dulkių prilimpa prie formos
- Saugus naudoti ir laikyti

Sika® Separol® W-220 turi tokius privalumus:

- Lengvai ir kokybiškai forma atskiriama nuo sukietėjusio betono
- Gaunami aukštos kokybės paviršiai
- Nesumažina betono paviršiaus kokybės
- Apsaugo formas nuo ankstyvosios korozijos

ATITIKMENYS / STANDARTAI

Sika® Separol® W-220 bandomas pagal specialias Sika® bandymų procedūras.

PRODUKTO INFORMACIJA

Pagrindinis cheminis komponentas	Sintetiniai aliejai sumaišyti su vandeniu
Pakuotė	Plastikiniai kanistrai: 20 litrų Statinės: 210 litrų IBC: 1000 litrų
Išvaizda / Spalva	Baltos spalvos skystis
Galiojimo laikas	6 mėnesiai nuo produkcijos pagaminimo datos saugant originaliame įpakavime.
Laikymo sąlygos	Saugoti originaliame įpakavime. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių ir šalčio.
Tankis	0,97 g/cm ³ (esant +20°C)

NAUDOJIMO INFORMACIJA

Išeiga	Sika® Separol® W-220 išeiga priklauso nuo klojinių tipo, būklės ir purškimo kokybės. Neįgeriančiuose klojiniuose (pav. metalas, plastikas) išeiga gali siekti ~ 140 m ² /kg.
Aplinkos Oro Temperatūra	+5°C min. / +50°C max

TAIKYMO INSTRUKCIJOS

TAIKYMAS

Prieš naudojant, Sika® Separol® W-220 rekomenduojame kruopščiai išmaišyti. Sika® Separol® W-220 yra darbinis produktas. Negalima skiesti ar maišyti su kitomis medžiagomis!

Prieš naudojimą klojiniai ar formos turi būti švarūs ir sausi.

Turi būti pašalinami betono ir rudžių likučiai.

Sika® Separol® W-220 turi būti padengiamas plonu sluoksniu. Purkšti tiek, kad ant formos paviršiaus susidarytų balti taškai (gali būti reikalinga papildoma įranga jei klojiniai yra labai įgeriantys).

Mes rekomenduojame naudoti specialius purkštukus su plokščiu purškimo antgaliu, kurie palaiko 3-6 bar slėgį (01 F 110 pav. 652.307 arba 652.245).

Tepalo Sika® Separol® W-220 perteklius turi būti nuvalomas skuduru, kempine ar voleliu.

Tinkamai užtepus po 20min. esant +20°C balti tepalo taškai turi išgaruoti ir tepalo vizualiai turi nesimatyti. Prieš naudojimą būtina atlikti tam skirtus bandymus.

PRODUKTO INFORMACIJOS PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais. Faktiniai išmatuoti duomenys gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes, kurių mes negalime kontroliuoti.

VIETINIAI APRIBOJIMAI

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų vietos reikalavimų, deklaruotieji produkto duomenys ir rekomenduojami naudojimo būdai gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį. Tikslius produkto duomenis ir naudojimo būdus prašome žiūrėti vietos rinkai skirtame produkto duomenų lape.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir rekomendacijų dėl cheminių produktų saugaus tvarkymo, sandėliavimo ir šalinimo vartotojai turėtų ieškoti naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdų pateikta sąžiningai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susijusiomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudojamų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos rekomendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenumano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Produkto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui būdai ir tikslui. „Sika“ pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma laikytis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic filialas
Veiverių g. 150
LT-46391, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 61072292, +370 65690441
kaunas@lt.sika.com

Sika Baltic SIA
Piedrujas iela 7 k-5
LV-1073 Ryga, Latvija
Tel.: +371 67375547
www.sika.lt