

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sika Boom®-580

Pistoletu išspaudžiamos vienkomponentės universalios poliuretano savaime besiplečiančios putos

APRAŠYMAS

Sika Boom®-580 1 komponento universalios PU putos, skirtos naudoti su putų pistoletu, pritaikyta naudoti vidaus ir išorės darbams.

NAUDOJIMAS

Produkto panaudojimas:

- Užsandarinti ertmėms ir tuštumoms
- Užsandarinti tarpus tarp sienos ir lango rėmo, durų staktos
- Izoliacija nuo šalčio, triukšmo ir vėjo
- Angų ir ertmių aplink vamzdžius sandarinimui

Skirta naudoti vidaus bei lauko darbams.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Profesionaliam naudojimui su PU putų pistoletu
- Gera šilumos izoliacija
- Efektyviai slopina garsą
- Geras sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų
- Geros užpildymo savybės
- 1 komponento, paruoštos naudojimui
- Galima pjauti, šlifuoti, uždažyti

PRODUKTO INFORMACIJA

Pagrindinis cheminis komponentas	Poliuretano putos		
Pakuotė	12 vienetų dėžutėje	750 ml arba 550 ml	
	Galimus pakuočių variantus žr. dabartiniame kainoraštyje.		
Spalva	Šviesiai geltona		
Galiojimo laikas	15 mėnesių nuo pagaminimo datos		
Laikymo sąlygos	Produktas turi būti laikomas originalioje, neatidarytoje ir nepažeistoje sandarioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C. Laikyti vertikaliaje padėtyje. Saugokite balionėlį nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės nei +50 °C temperatūros (sprogimo pavojus). Visada vadovaukitės informacija pateikta ant pakuotės. Informacijos apie saugų naudojimą ir saugojimą rasite galiojančiame saugos duomenų lape.		
Tankis	Sustingęs produktas	apie 15 kg/m ³	(FEICA TM 1019)

TECHNINE INFORMACIJA

Atsparumas UV spinduliams	Neatsparios saulės UV spinduliams
---------------------------	-----------------------------------

Aptarnavimo temperatūra	Minimali	-40 °C
	Maksimali	+80 °C (trumpalaikė temperatūra iki +100 °C)
Plėtra	apie 60 %	(FEICA TM 1010)
NAUDOJIMO INFORMACIJA		
Išėja	PU putų (dėžutė) išėja, 550 ml balionėliai	apie 25 L (FEICA TM 1003)
	PU putų (dėžutė) išėja, 750 ml balionėliai	apie 41 L
	Bėginiai metrai, 550 ml balionėliu	apie 24 m (FEICA TM 1002)
	Bėginiai metrai, 750 ml balionėliu	apie 36 m
Bėginių metrų išėja, pagrįsta 20 mm × 50 mm siūlės dydžiu.		
Produkto temperatūra	Optimali	+20 °C
	Minimali	+5 °C
	Maksimali	+30 °C
Aplinkos oro temperatūra	Optimali	+20 °C
	Minimali	+5 °C
	Maksimali	+30 °C
Pagrindo temperatūra	Optimali	+20 °C
	Minimali	+5 °C
	Maksimali	+30 °C
Pjovimo laikas	apie 55 minutes (laikas, po kurio galima nupjauti 30 mm sluoksnį)	(FEICA TM 1005)
Lipnumo pabaigos laikas	apie 8 minutes	(FEICA TM 1014)

PRODUKTO INFORMACIJOS PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais. Faktiniai išmatuoti duomenys gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes, kurių mes negalime kontroliuoti.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir rekomendacijų dėl cheminių produktų saugaus tvarkymo, sandėliavimo ir šalinimo vartotojai turėtų ieškoti naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys. REGULATION (EC) NO 1907/2006 (REACH) - MANDATORY TRAINING

As from 24 August 2023 adequate training is required before industrial or professional use of this product. For more information and a link to the training, visit www.sika.com/pu-training

TAIKYMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, be alyvų, riebalų, dulkių ir birių ar purių dalelių. Dažai, cemento pienas ir kiti blogai sukibę teršalai turi būti pašalinti. Produktas be gruntų ar aktyvatorių prilimpa prie daugumos statybinių medžiagų, tokių kaip mediena, betonas, plytos, metalas ar aliuminis. Netradiciniams pagrindams rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą.

TAIKYMAS

SVARBU

Produktas nesulimpa prie polietileno (PE), polipropileno (PP), politetrafluoretileno (PTFE / teflono) ir silikono, alyvos, riebalų ar kitų skystų medžiagų.

SVARBU

Nenaudokite gaminio mechaniniam ar konstrukciniam tvirtinimui.

SVARBU

Kai naudojami vertikalių / horizontalių pastato komponentų klijavimui, jie turi būti prilaikomi iki medžiaga pradės kietėti.

SVARBU

Drėgmė reikalinga putoms sukietėti. Nepakankamas drėgmės kiekis gali sukelti putų išsiplėtimą (išplėtimą).

1. Iš anksto sudrėkinkite pagrindą švariu vandeniu. Tai užtikrina, kad putos tinkamai sukietės, taip pat apsaugo nuo nepageidaujamo putų išsiplėtimo.
2. Prieš naudojimą balionėlį gerai pakratykite mažiau- siai 20 kartų. Pastaba Pakartokite purtymą po ilgų naudojimo pertraukų.
3. Nuimkite dangtelį nuo balionėlio.
4. Prisukite balionėlį ant purškimo pistoleto sriegio.
5. SVARBU Kad užtikrintumėte tinkamą srautą, dozuo- dami laikykite kanistrą apverstą. Išleiskite putas pa- spausdami gaiduką. Pastaba Išspaudžiamų putų kiekį galima reguliuoti daugiau ar mažiau spaudžiant gai- duką arba naudojant purškimo pistoleto srauto regu- liavimo varžtą.
6. SVARBU Leiskite kiekvienam sluoksniui pakankamai išsiplėsti ir sukietėti, prieš vėl sudrėkindami vande- niu, kad būtų galima naudoti kitą sluoksnį. Užpildykite galias siūles keliais sluoksniais. Pastaba Užpildykite tuštumus / ertmes tik iš dalies, nes kietėjimo metu putos plečiasi. Pastaba Mažus tarpus galima užpildyti prailgintuvu, tačiau tai sumažins putų srautą.

SVARBU

Prieš išimdami balionėlį iš purškimo pistoleto, visas ja- me likusias medžiagas išmeskite į tam skirtą vietą, kad ją būtų galima saugiai išmesti. Išėmus balionėlį jo neiš- tuštinant, gali atsirasti putų pusrų.

SVARBU

Iš karto po naudojimo nuvalykite purškimo pistoletą su Sika Boom® Cleaner. Išėmus balionėlį kruopščiai neiš- valius Sika Boom® Cleaner, galite sugadinti purškimo pistoletą.

ĮRANKIŲ VALYMAS

1. Išvalykite purškimo pistoletą, prisukdami Sika Boom® Cleaner ant purškimo pistoleto sriegio.
2. SVARBU Nepalikite Sika Boom® Cleaner prisukto ant purškimo pistoleto, nes vožtuvas gali būti pažeistas. Paspauskite gaiduką, kad jį išvalytumėte.

Visus kitus įrankius ar naudojamą įrangą išvalykite Sika Boom® Cleaner arba Sika® Remover-208 iš karto po naudojimo. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai.

VIETINIAI APRIBOJIMAI

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų vietos reikalavimų, deklaruotieji produkto duomenys ir reko- menduojami naudojimo būdai gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį. Tikslus produkto duomenis ir naudoji- mo būdus prašome žiūrėti vietos rinkai skirtame pro- dukto duomenų lape.

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdų pateikta sąžini- gai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susiju- siomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandė- liuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudoja- mų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos reko- mendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenu- mano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduo- ti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios atsako- mybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Pro- dukto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamu- mą numatytam naudojimo būdai ir tikslui. „Sika“ pasi- lieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma lai- kytiis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir prista- tymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic filialas

Veiverių g. 150
LT-46391, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 61072292, +370 65690441
kaunas@lt.sika.com
www.sika.lt

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130, Latvija
Tel.: +371 20369997
www.sika.lv

Produkto duomenų lapas

Sika Boom®-580
Birželio 2025, Versija 04.01
02051406000000311