

PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

Sika Boom®-582

Klijuojančios PU putos, skirtos šiltinimo ir apdailos plokščių klijavimui, naudojant putų pistoletą

APRAŠYMAS

Sika Boom®-582 PU putos, 1 komponento, savaime besiplečiančios, skirtos naudoti su putų pistoletu, pasižyminčios geru sukibimu su įvairiais paviršiais. Puikiai tinka efektyviam ir ekonomiškam izoliacinių bei gipso kartono plokščių nuolatiniam klijavimui.

NAUDOJIMAS

Skirtos vidaus bei išorės darbams klijavimui virš žemės paviršiaus ir po žeme

- Apdailos plokštėms
- Ekstrudinio polistirolo plokštėms (XPS)
- Polistirolo plokštėms (EPS)

- Medžio plaušo plokštėms
 - Kamštmedžio izoliacinėms plokštėms
 - Fibro cementinėms plokštėms
 - Gipso plokštėms
 - Nekonstruktiniai pastato elementai
 - Akmens vata
- Galima naudoti horizontaliam ir vertikaliam klijavimui.

CHARAKTERISTIKOS / PRIVALUMAI

- Labai greitai džiusantis
- 1 komponento, paruoštos naudoti
- Profesionaliam naudojimui su putų pistoletu
- Geras sukibimas su daugeliu statybinių medžiagų
- Galima pjauti, šlifuoti, uždažyti
- Geras sukibimo stipris

PRODUKTO INFORMACIJA

Pagrindinis cheminis komponentas	Poliuretano putos		
Pakuotė	12 vienetų dėžutėje	750 ml	Galimus pakuočių variantus žr. dabartiniame kainoraštyje.
Spalva	Šviesiai rožinė		
Galiojimo laikas	15 mėnesių nuo pagaminimo datos		
Laikymo sąlygos	Produktas turi būti laikomas originalioje, neatidarytoje ir nepažeistoje sandarioje pakuotėje, sausoje vietoje, temperatūroje nuo +5 °C iki +25 °C. Laikyti vertikaliaje padėtyje. Saugokite balionėlį nuo tiesioginių saulės spindulių ir aukštesnės nei +50 °C temperatūros (sprogimo pavojus). Visada vadovaukities informacija pateikta ant pakuotės. Informacijos apie saugų naudojimą ir saugojimą rasite galiojančiame saugos duomenų lape.		
Tankis	Sustingęs produktas	apie 20 kg/m ³	(FEICA TM 1019)

TECHNINE INFORMACIJA

Atsparumas UV spinduliams	Neatsparios saulės UV spinduliams	
Aptarnavimo temperatūra	Minimali	-40 °C
	Maksimali	+80 °C (trumpalaikė temperatūra iki +100 °C)

NAUDOJIMO INFORMACIJA

Išėiga	750 ml balionėliu, 30 mm pločio linija	apie 41 m	(CQP096-26)
Produkto temperatūra	Optimali	+20 °C	
Aplinkos oro temperatūra	Optimali	+20 °C	
	Minimali	0 °C	
	Maksimali	+30 °C	
Pagrindo temperatūra	Optimali	+20 °C	
	Minimali	0 °C	
	Maksimali	+30 °C	
Pjovimo laikas	apie 50 minučių (laikas, po kurio galima nupjauti 30 mm sluoksnį)		(FEICA TM 1005)
Lipnumo pabaigos laikas	apie 6 minutės		(FEICA TM 1014)

PRODUKTO INFORMACIJOS PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais. Faktiniai išmatuoti duomenys gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes, kurių mes negalime kontroliuoti.

EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir rekomendacijų dėl cheminių produktų saugaus tvarkymo, sandėliavimo ir šalinimo vartotojai turėtų ieškoti naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) – Privalomas mokymas

Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d., prieš naudojant šį gaminį pramonėje arba profesionaliai, būtinas atitinkamas mokymas. Norėdami gauti daugiau informacijos ir nuorodą į mokymus, apsilankykite www.sika.com/pu-training.



Produkto duomenų lapas
Sika Boom®-582
Birželio 2025, Versija 03.01
02051406000000310

TAIKYMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDO PARUOŠIMAS

Pagrindas turi būti švarus, tvirtas, be alyvų, riebalų, dulkių ir birių ar purių dalelių. Dažai, cemento pienas ir kiti blogai sukibę teršalai turi būti pašalinti. Produktas be gruntų ar aktyvatorių prilimpa prie daugumos statybinių medžiagų, tokių kaip mediena, betonas, plytos, metalas ar aliuminis. Netradiciniams pagrindams rekomenduojama atlikti išankstinį sukibimo bandymą. Jei pagrindė yra išsikišimų, juos pašalinkite šlifudami tinkamu įrankiu, priklausomai nuo pagrindo. Cementiniams ir metaliniams pagrindams naudokite kampinį šlifuko. Mediniams pagrindams naudokite rankinį arba elektrinį šlifuko. Siekiant pagerinti sukibimą, lygius pagrindus galima pašiaušti švitrinio popieriumi, pavyzdžiui, smėliu, aliuminio oksidu, silicio karbidu ar panašiu.

TAIKYMAS

SVARBU

Produktas nesulimpa prie polietileno (PE), polipropileno (PP), politetrafluoretileno (PTFE / teflono) ir silikono, alyvos, riebalų ar kitų skystų medžiagų

SVARBU

Nenaudokite gaminio mechaniniam ar konstrukciniam tvirtinimui

SVARBU

Kai naudojami vertikalių / horizontalių pastato komponentų klijavimui, jie turi būti prilaikomi iki medžiaga pradės kietėti

SVARBU

Drėgmė reikalinga putoms sukietėti. Nepakankamas drėgmės kiekis gali sukelti putų išsiplėtimą (išplėtimą). Pastaba: Laiko nurodymai galioja esant 23 °C temperatūrai ir 50 % santykiniam oro drėgnumui. Laikas trumpos esant aukštesnei temperatūrai / drėgmei, o ilges – žemesnei temperatūrai / drėgmei.

1. Prieš naudojimą balionėlį gerai pakratykite mažiau-siai 20 kartų. Pastaba Pakartokite purtymą po ilgų naudojimo pertraukų.
2. Nuimkite dangtelį nuo balionėlio.
3. Prisukite balionėlį ant purškimo pistoleto sriegio.
4. SVARBU Kad užtikrintumėte tinkamą srautą, dozuo-dami laikykite kanistrą apverstą. Išleiskite putas pa-spausdami gaiduką. Pastaba Išspaudžiamų putų kiekį galima reguliuoti daugiau ar mažiau spaudžiant gai-duką arba naudojant purškimo pistoleto srauto regu-liavimo varžtą.
1. Ant plokštės suformuokite 2–3 cm pločio PU putų li-nijas.
2. Linijas formuokite maždaug 25 cm atstumu viena nuo kitos.
3. Prieš tvirtindami plokštės prie pagrindo, leiskite pu-toms sukietėti nurodytą laukimo laiką.
4. SVARBU Nejudinkite ir neperklijuokite plokščių, kai putos pradėjo kietėti. Jei plokštę reikia nuimti ir vėl pritvirtinti, vėl užtepkite putas, kaip aprašyta anksčiau. Plokštės pritvirtinkite per nurodytą putų atvi-ro-jo džiūvimo laiką.
5. Užpildykite tarpus ir jungtis tarp klijuojamų plokš-čių putomis. Pastaba: mažus tarpus galima užpildyti naudojant ilgintuvą, tačiau tai sumažins putų srautą.

SVARBU

Prieš išimdami balionėlį iš purškimo pistoleto, visas ja-me likusias medžiagas išmeskite į tam skirtą vietą, kad ją būtų galima saugiai išmesti. Išėmus balionėlį jo neiš-tuštinant, gali atsirasti putų purslų.

SVARBU

Po naudojimo purškimo pistoletą valykite „Sika Boom® Cleaner“ valikliu. Išėmus balionėlį be kruopštaus valy-mo „Sika Boom® Cleaner“ valikliu, purškimo pistoletas gali būti pažeistas.

ĮRANKIŲ VALYMAS

1. Išvalykite purškimo pistoletą, prisukdami Sika Boom® Cleaner ant purškimo pistoleto sriegio.
2. SVARBU Nepalikite Sika Boom® Cleaner prisukto ant purškimo pistoleto, nes vožtuvas gali būti pažeistas. Paspauskite gaiduką, kad jį išvalytumėte. Visus kitus įrankius ar naudojamą įrangą išvalykite Sika Boom® Cleaner arba Sika® Remover-208 iš karto po naudojimo. Sukietėjusią medžiagą galima pašalinti tik mechaniškai.

VIETINIAI APRIBOJIMAI

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų vietos reikalavimų, deklaruotieji produkto duomenys ir reko-menduojami naudojimo būdai gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį. Tikslius produkto duomenis ir naudoji-mo būdus prašome žiūrėti vietos rinkai skirtame pro-dukto duomenų lape.

TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdu pateikta sąžini-n-gai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susiju-siomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandė-liuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudoja-mų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos reko-mendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenu-mano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduo-ti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios ats-a-komybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Pro-dukto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamu-mą numatytam naudojimui būdai ir tikslui. „Sika“ pasi-lieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma lai-kytis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir prista-tymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

Sika Baltic filialas

Veiverių g. 150
LT-46391, Kaunas, Lietuva
Tel. +370 61072292, +370 65690441
kaunas@lt.sika.com
www.sika.lt

Sika Baltic SIA

Garā iela 2, Dreiliņi
Stopiņu pag., Ropažu nov.
LV-2130, Latvija
Tel.: +371 20369997
www.sika.lv

Produkto duomenų lapas

Sika Boom®-582
Birželio 2025, Versija 03.01
02051406000000310