

## PRODUKTO DUOMENŲ LAPAS

## Sika® Stabilizer-4 R

Stabilizatorius / klampą modifikuojantis priedas betonui ir skiediniui

## APRAŠYMAS

Sika® Stabilizer-4 R tai betono įmaiša, skirta padidinti betono mišinio stabilumą ir koheziją. Stabilizatorius specialiai sukurtas savaimė sutankėjantiems betono mišiniams (SSB) arba betonams, kuriems transportavimo padavimo ar klojimo metu, reikia geresnio mišinio stabilumo. Sika® Stabilizer-4 R taip pat pagerina šviežio betono mišinio savybes, kai varijuoja smulkių dalelių kiekis, mažacementiniuose mišiniuose ar mišiniuose su užpildų granuliuotais trūkais.

## NAUDOJIMAS

- Savaimė sutankėjančiuose mišiniuose (SSB)
- Torkretbetonyje
- Pumpuojamuose betono mišiniuose
- Ten kur reikalingas mišinio stabilumas, jo transportavimo ar klojimo metu
- Betonuose su mažu smulkių dalelių kiekiu

## PRODUKTO INFORMACIJA

Pagrindinis cheminis komponentas	Modifikuoti angliavandeniai
Pakuotė	Statinės; IBC; Autocisternos
Išvaizda / Spalva	Žydras skystis
Galiojimo laikas	6 mėnesiai nuo pagaminimo datos
Laikymo sąlygos	Produktas turi būti saugomas originalioje nepažeistoje pakuotėje sausame sandėlyje, temperatūroje tarp +5 °C ir +30 °C.
Tankis	~1,03 kg/l
pH-Vertė	~7,5
Suminis Chlorido Jonų kiekis	<0,10 % nuo masės
Ekvivalentinio Natrio Oksido kiekis	<0,20 % nuo masės

## NAUDOJIMO INFORMACIJA

<b>Rekomenduojama Dozavimo norma</b>	0,1–1,0 % nuo cemento masės
<b>Suderinamumas</b>	Sika® Stabilizer-4 R gali būti kombinuojamas su visais Sika priedais, tačiau kiekviena įmaiša į betoną turi būti dedama atsakingai. Visada reikia atlikti tyrimus prieš įvedant Sika® Stabilizer-4 R į specifinius mišinius, rekomenduojame susisiekti su mūsų Technikais dėl informacijos ir konsultacijų apie specifinių mišinių kūrimą.
<b>Dozavimas</b>	Sika® Stabilizer-4 R turi būti dozuojamas kartu su vandeniu arba ant šlapio mišinio. Nedozuoti Sika® Stabilizer-4 R priedo į sausą betono mišinį. Sika® Stabilizer-4 R gali būti dozuojamas betono mazge arba statybos aikštelėje. Statybos aikštelėje, kad išgauti homogenišką mišinį, betonvežės turi maksimaliu režimu išmaišyti sudozuotą priedą ne mažiau kaip 1 minutę 1m3 betono mišinio, bet ne trumpiau kaip 5 minutes.
<b>Apribojimai</b>	Sika® Stabilizer-4 R negalima dozuoti ant sauso mišinio. Perdozavus, galima užlėtinimo reakcija. Dėl optimalios dozavimo normos būtina atlikti laboratorinius tyrimus.

## PRODUKTO INFORMACIJOS PAGRINDIMAS

Visi šiame duomenų lape pateikti techniniai duomenys yra grindžiami laboratoriniais bandymais. Faktiniai išmatuoti duomenys gali skirtis atsižvelgiant į aplinkybes, kurių mes negalime kontroliuoti.

## EKOLOGIJA, SVEIKATA IR SAUGA

Informacijos ir rekomendacijų dėl cheminių produktų saugaus tvarkymo, sandėliavimo ir šalinimo vartotojai turėtų ieškoti naujausiame saugos duomenų lape (SDL), kuriame pateikiami fizikiniai, ekologiniai, toksikologiniai ir kiti su sauga susiję duomenys.

## VIETINIAI APRIBOJIMAI

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad dėl tam tikrų vietos reikalavimų, deklaruotieji produkto duomenys ir rekomenduojami naudojimo būdai gali skirtis atsižvelgiant į konkrečią šalį. Tikslius produkto duomenis ir naudojimo būdus prašome žiūrėti vietos rinkai skirtame produkto duomenų lape.

## TEISINĖ INFORMACIJA

Informacija, ypač rekomendacijos dėl „Sika“ produktų taikymo ir galutinių naudojimo būdu pateikta sąžiningai ir grindžiama „Sika“ esamomis su produktu susijusiomis žiniomis ir patirtimi, jei jie yra tinkamai sandėliuojami, tvarkomi ir naudojami įprastinėmis sąlygomis pagal „Sika“ rekomendacijas. Dėl praktikoje naudojamų skirtingų medžiagų, pagrindų ir faktinių naudojimo vietos sąlygų skirtumų ši informacija ar raštiškos rekomendacijos ar bet kokie kiti teikiami patarimai nenumano jokių garantijų dėl produkto tinkamumo parduoti ar tinkamumo konkrečiam tikslui, taip pat jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių teisinių santykių. Produkto naudotojas privalo patikrinti produkto tinkamumą numatytam naudojimui būdui ir tikslui. „Sika“ pasilieka teisę keisti savo produktų savybes. Privaloma laikytis trečiųjų šalių nuosavybės teisių. Visi užsakymai priimami pagal mūsų galiojančias pardavimo ir pristatymo sąlygas. Naudotojai privalo naudotis produktui parengto vietos rinkai skirtu duomenų lapo naujausia versija, kurios kopijos bus pateiktos atskiru prašymu.

**Sika Baltic filialas**  
Veiverių g. 150  
LT-46391, Kaunas, Lietuva  
Tel. +370 61072292, +370 65690441  
kaunas@lt.sika.com

**Sika Baltic SIA**  
Piedrujas iela 7 k-5  
LV-1073 Ryga, Latvija  
Tel.: +371 67375547  
www.sika.lt

SikaStabilizer-4R-It-LT-(11-2020)-1-1.pdf

Produkto duomenų lapas  
Sika® Stabilizer-4 R  
Lapkričio 2020, Versija 01.01  
02140402100000031

